Технічний паспорт

9150 X15 Lumina



Версія: 2024-14

X15 Lumina — високоякісне акрилове покриття UHS 2K, яке характеризується високим рівнем блиску та швидким часом висихання. X15 Lumina спеціально розроблений, щоб відтворити оригінальну структуру OEM на нових або старих а втомобілях, покращуючи зовнішній вигляд автомобіля блиском, як у салоні. Він забезпечує чудову ефективність при нанесенні на різні системи базового покриття, що робить його універсальним для різних типів фарбування. Швидке сушіння при кімнатній температурі або сушіння при підвищених температурах максимізує продуктивність за рахунок скорочення часу очікування, дозволяючи швидше виконувати завдання.
Довгий час життєздатності та можливість вибору з трьох різних затверджувачів і різних розчинників дозволяє використовувати X15 Lumina в різних умовах навколишнього середовища.

- Швидко висихає, підвищуючи продуктивність роботи
- Висихання до полірування (60 °C/140 °F): 15 хв
- Висихання до полірування (40 °C/104 °F): 25 хв
- Висихання до полірування (20 °C/68 °F): 3 - 4 год
- Тривала стійкість до факторів навколишнього середовища.
- Працює з широким спектром систем базових покриттів
- Легко шліфувати та полірувати
- Затверджувач: 9330, 9350, 9370
- Розведення: 10 % розчинниками 7050, 7070
- VOC 420 г/л

Підготовка субстрату

Базове покриття повинно повністю висохнути. Прозорий лак був протестований на базових лаках WB і SB.

Співвідношення змішування

2 : 1

	За обсягом	За вагою
9150 X15 Lumina	2	1000
9330/9350/9370 Hardener	1	500
7050/7070 Acrylic Thinner	5-10%	60-120

Технічний паспорт

silco

WEST TRADING Automotive Company

9150 X15 Lumina



Версія: 2024-14

Застосування

Кількість шарів	1,5 – 2
Товщина сухої плівки [мкм]:	50-60

Сушіння [20 °C/68 °F]

Між шарами [20 °C]:	10-15 хв
Перед запіканням	5 хв

Налаштування фарбопульта

Діаметр сопла	1,2 - 1,4 мм
Тиск (верхній бак)	2 бар
Тиск (присоска)	Перевірте інформацію виробника

Час висихання

	9330	9350	9370
Сухий від пилу[20 °C]:	25 хв	30 хв	35 хв
Висушити для складання [20 °C]:	2,5 - 3 год	3 год	3,5 - 4 год
Висушити для складання [40 °C]:	20 хв	20 - 25 хв	25 - 30 хв
Висушити для полірування [20 °C]:	3 год	3-4 год	4 год
Висушити для полірування [40 °C]:	20 - 25 хв	25 - 30 хв	30 - 35 хв
Висушити для полірування [40 °C]:	10 - 15 хв	15 хв	20 хв
Життєздатність [20 °C]:	60 хв	60 хв	60 хв

Технічний паспорт

silco


WEST TRADING Automotive Company

9150 X15 Lumina



Версія: 2024-14

Вибір затверджувача



Затверджувач	9330	9350	9370
Швидкість дії затверджувача:	швидко	стандартний	Повільно
Температура застосування:	15 - 20 °C	15 - 20 °C	20 - 30 °C
Розмір площі виконання завдання:	маленький	всі розміри	всі розміри

Температура нанесення нижче 15 °C/59 °F може призвести до ускладнення нанесення та меншого поглинання надмірного розпилення. Рекомендується наносити прозоре покриття при температурі вище 15 °C/59 °F.

Додаткові продукти

Затверджувач
9330 UHS hardener, Fast
9350 UHS hardener, Standard
9370 UHS hardener, Slow

Розріджувач
7050 Acrylic Thinner, Standard
7070 Acrylic Thinner, Slow

Тестування матеріалу

Будь-які випробування нанесеного матеріалу (тест на адгезію, тест на кам'яну крихту, хімічну стійкість, тест в сольовій камері ...) повинні бути проведені не пізніше, ніж через 15 днів після нанесення.

Технічний паспорт

9150 X15 Lumina



Версія: 2024-14

Упаковка

№ продукту	Опис	Об'єм	Упаковка
9150-1	/	1 л	6
9150-5	/	5 л	3

Летючі органічні сполуки

Значення VOC для цього продукту становить 420 г/л
Категорія продукту - VOC 2004/42/IIB(d) (420).

Термін зберігання

Мін. 24 місяці з дати виробництва за нормальних умов зберігання та в закритій банці.

Додаткова інформація

Завжди читайте інструкції.
ВАЖЛИВО: Цей продукт містить небезпечні речовини під час роботи, тому необхідно завжди використовувати відповідне захисне спорядження. Щоб отримати додаткові вказівки, перевірте етикетку продукту та паспорт безпеки. Особа, яка використовує виріб для будь-яких цілей, відмінних від рекомендованих у цьому технічному паспорті, діє на власний ризик. Користувач несе відповідальність за вжиття всіх необхідних заходів для виконання місцевого законодавства.

Описані матеріали призначені для застосування професійним, навченим персоналом з використанням відповідного обладнання та не призначені для продажу широкому загалу.

Описані відомості та методи базуються на найкращій інформації та практиках, відомих нам, і служать лише вказівками щодо оптимального використання без відповідальності за продуктивність, результати чи придатність для будь-якого використання за призначенням. Ми не несемо жодної відповідальності за поведінку виробу або пошкодження, спричинені використанням виробу.

Перед використанням продукту користувач повинен перевірити, чи це остання версія.

Усі продукти, згадані в цьому паспорті, є торговими марками, що належать Silco.